

LES SOLUTIONS ANTIROUILLE LES FINITIONS

CARAVELLE MARTELÉ





LAQUE BRILLANTE ANTIROUILLE EFFET DÉCORATIF MARTELÉ

PROPRIÉTÉS : Protection anticorrosion – Bonne résistance aux intempéries et à l'abrasion – Pouvoir garnissant élevé -Excellente durabilité du brillant et de l'effet martelé.

DESTINATION : Structures métalliques : fers forgés, grilles, mobilier urbain, mécanique, fonderie, charpentes, etc...

CARACTÉRISTIQUES







Aspect: Martelé brillant

Teinte: Martelé – Bleu, bleu acier, laiton, vert réséda, vert, lilas, gris, gris foncé, gris noir,

bronze, fleur de rouille, rouille..

Densité: 0.9

Séchage: 2 heures

Recouvrable: Min. 12 heures

Valeur limite en UE.: Catégorie A/i: 500 g/l 2010

Ce produit contient au maximum : 454 g/l de COV

Extrait Sec Poids: 49 % +/- 2% Extrait Sec Volume: 41 % +/- 2%

Rendement Moyen : $9.9 \text{ m}^2 / \text{L} \text{ pour } 40 \text{ } \mu\text{m} \text{ sec}$

Il varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support

et du mode d'application.

Conditionnement : 4.5 L - 0.9 L





CONSERVATION: 24 mois en emballage fermé à l'abri du gel

CLASSIFICATION: Famille I Classe 4a (NFT 36 005)



MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

Préparation de surface :

- Sur anciens fonds, éliminer les peintures dégradées : ponçage, lessivage, rinçage et séchage.
- Sur acier, brosser et dégraisser soigneusement.

Application:

- Sur métaux ferreux et non ferreux, appliquer en première couche le DX EXPRESS.
- Sur fonds déjà peints, appliquer le CARAVELLE MARTELÉ en multi couches.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +7°C et supérieure à +30°C.

Matériel: Rouleau, Brosse soie, pistolet pneumatique, pistolet airless

Dilution:

• Pistolet pneumatique : 15 à 30% de D2420

Nettoyage: White-spirit ou D2420



La Fiche de Données Environnementales et Sanitaires est consultable sur www.inies.fr.

www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.



Cette fiche a été établie et mise à jour le 03/04/2023. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente,il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

