

# HORDO PRIMER



## FIXATEUR ACRYLIQUE POUR TOITURE

**PROPRIÉTÉS** : Fixe les supports poreux - Bloque les tuiles qui se délitent - Améliore l'accrochage de l'HORDO.

**DESTINATION** : Tuiles mécaniques, tuiles bétons, ciment, fibrociment, certaines tuiles non poreuses, supports ayant dépassés 10 ans d'âge.

### CARACTÉRISTIQUES



<b>Aspect :</b>	Liquide laiteux
<b>Teinte :</b>	Incolore une fois sec
<b>Densité :</b>	1,02 +/- 0,05
<b>Séchage à 20°C:</b>	Sec au toucher : 1 heure
<b>Sec à cœur :</b>	3 heures
<b>Recouvrable :</b>	Min. 6 heures - Max 24 heures
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/h : 30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 4 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	34,4 % +/- 2
<b>Extrait Sec Volume :</b>	32,5 % +/- 2
<b>Rendement Moyen :</b>	5 à 8 m <sup>2</sup> / L soit environ 50 microns par couche. Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnement :</b>	15 L - 3 L

**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSIFICATION** : Famille I Classe 7b2 (NFT 36 005)

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.**

### Préparation des fonds :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses. En présence de mousses traiter la toiture avec un produit approprié.
- Si un nettoyage de la toiture au nettoyeur haute pression est nécessaire, bien respecter les temps de séchage : sous certaines conditions cela peut prendre 8 jours. (En cas de non-respect il y a un risque d'apparition de cloque).
- Ne pas appliquer sur une toiture ardoise fibro non ventilée. (En cas de non-respect il y a un risque d'apparition de cloque).
- En présence de trace de rouille traiter avec un traitement antirouille type METO 9.

### Application :

- S'applique une seule couche fine d'environ 50 microns chacune.
- Ne pas dépasser 24 heures (à 20°C) avant de recouvrir en HORDO.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 5°C et supérieure à 35°C ou sur support chaud.
- Ne pas appliquer sur une toiture en ardoise naturelle.

**Matériel** : Pistolet, rouleau anti-goutte 5 mm, brosse.

**Nettoyage** : Eau.



### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage

Cette fiche a été mise à jour le 27/07/2023. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.