

LES SPÉCIALITÉS

PEINTURE TABLEAU BLANC



PEINTURE POLYURETHANE 2K ACRYLIQUE BLANCHE POUR TABLEAU

PROPRIÉTÉS : Application facile au rouleau ou au pistolet. Excellente effaçabilité. Très bonne résistance à l'abrasion. Formulation en phase aqueuse : adapté aux chantiers H.Q.E.

DESTINATION : Réalisation et réparation de tableaux pour marquage au feutre effaçable. Intérieur uniquement.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Brillant 90% à 60°
Teinte :	Blanc et Incolore
Densité :	1,21 +/- 0,05 (Blanc)
Séchage :	3 heures
Recouvrable :	24 heures entre 2 couches : pour obtenir une performance optimale d'effaçabilité. Cependant un recouvrement est possible après 12 heures.
Valeur limite en UE. :	Ce produit contient au maximum 140 g/l de COV - Catégorie A/j : 140 g/l 2010
Extrait Sec Poids :	58 % +/- 2%
Extrait Sec Volume :	48 % +/- 2%
Rendement Moyen :	8 m ² / kg environ 50 microns secs par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	Blanc : kits (0.625 + 0.250) kg - (2.5 + 1) kg Incolore : kits (0.500 + 0.250) kg - (2 + 1) kg

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M1 sur support classé M0, suivant annexe 3-II de l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 6a2 (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Préparation de la surface

- Sur une ancienne peinture poncer légèrement pour la mater
- Sur support bois égrener après couche d'impression à l'abrasif fin

Mise en œuvre :

Rapport du mélange : Finition blanche : En poids : 2.5/1 - En volume : 2/1

Finition incolore : En poids : 2/1 - En volume : 2/1

Durcisseur : WDQ17

- Il convient de mélanger soigneusement la base avant d'ajouter le durcisseur puis le diluant.
- Mélanger les deux produits (résine + durcisseur) à 300 tours/minute pendant une minute puis laisser le produit reposer pendant 10 minutes avant de l'appliquer. Ne pas recouvrir par d'autres produits, elle doit être la finition.
- Appliquer deux couches espacées de 24 heures. Passé 48 heures un dépolissage sera réalisé sur la première couche afin de permettre à la deuxième couche d'adhérer parfaitement.
- La durée de vie du mélange est de 3 heures, ne pas utiliser le mélange passé ce délai.
- L'application doit être soignée pour éviter l'effet pommelé qui nuit à l'effaçabilité du support. Une application en basse pression est idéale. A défaut, on utilisera un matériel d'application de finition soignée.
- Ne pas écrire sur la surface réalisée avant 10 jours après l'application.

Application :

- Sur support non peint : une couche d'impression obligatoire (DX Air clean mat, velours ou satin) puis 2 couches de peinture pour tableau effaçable en passes croisées

Matériel : Brosse, rouleau laqueur mohair ou polyester tissé 4 mm, pistolet airless, pistolet pneumatique, mélangeur à faible vitesse

Diluant : Eau

Dilution : Brosse / Rouleau : 10 %

Pistolet pneumatique : 15 à 20 % buse 1.6 à 2

Pistolet airless : 10 à 15 % buse 511 à 150 bars

Nettoyage : Eau / DW001

ENTRETIEN

Les produits chimiques des marqueurs pour tableau s'accumulent et créent des résidus si le tableau est seulement effacé. Pour se débarrasser de ces traces, nettoyer le tableau une fois par jour ou par semaine selon la fréquence d'utilisation, en appliquant à l'aide d'un chiffon notre nettoyant liquide DW009, solution à base d'alcool, spécialement formulé pour l'entretien des tableaux effaçables. Eviter les nettoyants à base de cire qui encrassent le tableau.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage

Cette fiche a été établie et corrigée le 17/05/2023. Elle annule et remplace toutes les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60
▶ WWW.DURALEX-PEINTURES.COM

