

LES SOLUTIONS BOISERIES HAUTE FINITION

VERNIS MER & MONTAGNE HYDRO



VERNIS MARIN ET MONTAGNE POLYURÉTHANE ACRYLIQUE DE FINITION


PROPRIÉTÉS : excellent rendu - Bon pouvoir garnissant - Grande résistance aux chocs et aux intempéries.

DESTINATION : Intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Incolore brillant, satiné ou mat
Densité :	1,03 +/- 0,05
Séchage :	Sec : 1 heure
Recouvrable :	4 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/e : 130 g/l 2010
	Ce produit contient au maximum 52 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	33 % +/- 0,5
Extrait Sec Volume :	31 % +/- 0,5
Rendement Moyen :	12 à 14 m ² / L soit environ 26 microns par couches
	Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	3 L - 1 L



CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M 1

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 6 a (NFT 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)


Application :

- Décapage des anciens vernis non adhérents.
 - Nettoyage ou ponçage du support.
 - Appliquer 2 couches fines.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °C et une HR > 65 %.

Matériel : Rouleau laqueur mohair ou polyester tissé 5 mm, brosse à vernir, spalter.

Nettoyage : Eau.

Dilution : Prêt à l'emploi.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 18/03/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60
WWW.DURALEX-PEINTURES.COM

DURALEX
MARQUE DÉPOSÉE